

Nazwa:	MAX MASA POWŁOKOWA
Właściwości:	Masa asfaltowa stanowi kompozycję asfaltu modyfikowanego kauczukiem, rozpuszczalnika naftopochodnego oraz dodatków mineralnych.
Zastosowanie :	Stosować na zimno, na zewnątrz budynków do konserwacji pokryć dachowych z papy asfaltowej oraz wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej betonów i tynków
Sposób stosowania:	Przed użyciem masę dokładnie wymieszać. Nanosić na suche, oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń pokrycie papowe, bądź w przypadku wykonywania izolacji pionowej fundamentów - na zagruntowane ROZTWOREM GRUNTUJĄCYM MAX podłoże betonowe warstwą o grubości ok. 1mm szczotką dekarską lub pędzlem, najlepiej dwukrotnie. Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych dokonać niezbędnych napraw pokrycia usunąć pęcherze, wyrzyszenia - do ich podklejania wykorzystać LEPIK NA ZIMNO MAX. W czasie chłódów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się wstawić opakowanie do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. Masę na pierwszą warstwę - w przypadku występowania rys i pęknięć rozcieńczyć benzyną lakową w celu zwiększenia zdolności penetracji. Po około 12 godzinach nałożyć drugą warstwę masy. W celu zmniejszenia niekorzystnego wpływu promieniowania UV na wykonaną powłokę zaleca się pokrycie ostatniej warstwy (niezwłocznie po nałożeniu) posypką papową lub gruboziarnistym piaskiem. Posypkę nałożyć z nadmiarem, a następnie wgnieść ją w masę. Nadmiar posypki usunąć po upływie ok. 24 godzin. Zalecana temperatura nanoszenia od +5⁰C do +30⁰C. UWAGA: - stosować na zimno, na zewnątrz budynków - nie stosować w kontakcie pośrednim i bezpośrednim ze smołą i do pap smołowych - rozpuszczalnik organiczny zawarty w masie rozpuszcza styropian - stosować na zimno Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania wyrobu, nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.
Wydajność:	0,80-1,2 kg/m ² (na jedną warstwę) - w zależności od stanu i rodzaju podłoża.
Opakowania:	Wiaderka z tworzywa sztucznego :9 kg, 18 kg
Składowanie i transport	Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Lepik można przechowywać w temperaturach ujemnych (nie ulega degradacji podczas przechowywania na zewnątrz budynków w polskiej strefie klimatycznej). Liczba warstw ładowania – 4 (opakowania 9 kg), 3 (opakowania 18kg). Liczba warstw składowania – 4 (opakowania 9kg), 3 (opakowania 18kg). Gwarancja 12 miesięcy.
Deklaracja zgodności:	Spełnia wymagania Polskiej Normy PN-B-24620:1998 i PN-B-24620:1998/Az1:2004 Posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0259/03/2012 i Rekomendacja techniczną IBDiM Nr RT/2011-02-0072.

**Dane
techniczne:**

Właściwości	Wymagania
Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy asfaltowej	Masa czarna, bez zanieczyszczeń, łatwo rozprowadza się na podłożu
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm w temperaturze -5° C	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć
Splýwność w temperaturze (60±2° C), przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h masy z papy asfaltowej	Niedopuszczalne splýwanie masy
Zawartość wody [% (m/m)]	max. 0,5
Temperatura zapłonu wg Martensa-Pensky'ego, [° C]	≥31

Wyprodukowano przez IZOLBET Sp.Jawna, ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin
dla **P.H.U. PIONEX Piotr Gabryś, ul. Wyzwolenia 89, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-008-06-25,**
tel: 33/ 811 87 50, fax: 33/ 821 97 14, biuro@pionex.com.pl, www.pionex.com.pl
Oddział w Katowicach: ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice, tel: 32/ 352 07 12(3), fax: 32/ 352 32 86, katowice@pionex.com.pl
Oddział Rzeszów: Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski, tel/fax: 17/ 863 63 83, rzeszow@pionex.com.pl