

Nazwa:	DYSPERMAX Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn do stosowania na zimno, na zewnątrz budynków
Właściwości:	Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa DYSPERMAX jest modyfikowaną emulsją składającą się z asfaltu ponaftowego, bentonitu, lateksu kauczuku syntetycznego, emulgatora i biocydu, w której woda stanowi fazę ciągłą. Nie zawiera toksycznych, lotnych i łatwopalnych rozpuszczalników organicznych. Posiada dobrą przyczepność do podłoża budowlanych na bazie cementu. Powłoki wykazują własności tiksotropowe, dużą odporność termiczną oraz podwyższoną odporność na starzenie. Rozcieńczony DYSPERMAX 1:1 z wodą można stosować do gruntowania podłoża przed użyciem kleju do płyt styropianowych STYROMAX.
Zastosowanie :	- renowacja i konserwacja pokryć dachowych wyłącznie z pap asfaltowych, - wykonywanie pokryć dachowych bezspoinowych na podkładzie z jednej warstwy papy, - gruntowanie podłoża - izolacje przeciwwilgociowe fundamentów
Sposób stosowania:	Przed użyciem dokładnie wymieszać. Masę należy nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki na trwałe, równe, oczyszczone, odtłuszczone i suche, zagruntowane wcześniej roztworem DYSPERMAXu z wodą w stosunku 1:1. Prace prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C i wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 80%. Masę nanosi się warstwą o grubości ok. 1 mm. Każdą kolejną warstwę nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Ilość warstw dobierać zgodnie z dokumentacją techniczną obiektu. Powłoka powinna być wykonana z co najmniej 2 warstw. Czas tworzenia powłoki zależy od warunków atmosferycznych i wynosi ok. 24 godzin. W przypadku użycia DYSPERMAXu do konserwacji pokryć dachowych, na wierzchnią, świeżą warstwę należy nanieść posypkę papową. Własności użytkowe powłoka uzyskuje po ok. 14 dniach od naniesienia ostatniej warstwy.
Wydajność:	ok. 1 kg/m ² - przy jednokrotnym pokrywaniu. Właściwe zabezpieczenie podłoża przed wilgocią uzyskuje się przy zużyciu wynoszącym min. 2 kg/m ²
Opakowania:	Wiaderka z tworzywa sztucznego :10 kg, 20 kg
Składowanie i transport	Przechowywać i przewozić w temp. powyżej +5°C, w oryginalnych opakowaniach w pozycji stojącej, z dala od grzejników. Zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem i dostępem dzieci. Chronić przed mrozem! Liczba warstw ładowania – 4 (opakowania 10kg), 3 (opakowania 20kg). Liczba warstw składowania – 4 (opakowania 10kg), 3 (opakowania 20kg). Gwarancja 9 miesięcy.
Deklaracja zgodności:	Wyrób spełnia wymagania normy PN-B-24000:1997 Dn . Posiada Atest Higieniczny PZH .

Dane techniczne:

Lp	Właściwości	Wymagania
1	Zawartość wody w masie [% (m/m)], nie więcej niż	60
2	Zdolność rozcieńczania masy wodą [% (V/V)], nie mniej niż	200
3	Spływność powłoki w pozycji pionowej, -w czasie 5 h -w temp. 100 °C	Nie spływa
4	Giętkość powłoki w temperaturze - 10°C, przy przeginianiu na półobwodzie klocka o średnicy 30 mm	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć
5	Prześląkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000mm w czasie 48h	Niedopuszczalna
6	Czas tworzenia powłoki [h], nie później niż po	6

Wyprodukowano przez IZOLBET Sp.Jawna, ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin, tel. 024/235-01-30, fax: 024/235-01-31

dla P.H.U. PIONEX Piotr Gabrys, ul. Wyzwolenia 89, 43-300 Bielsko-Biala, NIP: 547-008-06-25,

tel: 33/ 811 87 50, fax: 33/ 821 97 14, biuro@pionex.com.pl, www.pionex.com.pl

Oddział w Katowicach: ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice, tel: 32/ 352 07 12(3), fax: 32/ 352 32 86, katowice@pionex.com.pl

Oddział Rzeszów: Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski, tel/fax: 17/ 863 63 83, rzeszow@pionex.com.pl