



Najlepsza chemia budowlana
Najlepsza dystrybucja

Karta techniczna produktu

Data aktualizacji: 25.02.2014

Nazwa: MAX – DEKOLIT SUPREME SUPER KONCENTRAT

Właściwości: Niewymywalny, impregnat do drewna ogrodowego i budowlanego przeznaczony do zabezpieczania przed działaniem grzybów i owadów. Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Przeznaczony wyłącznie do stosowania profesjonalnego.

Zastosowanie: Do ciśnieniowej lub zanurzeniowej impregnacji drewna o klasie zagrożenia 1, 2, 3 i 4 przeciw grzybom powodującym głęboki rozkład drewna, grzybom pleśniowym, barwiącym oraz owadom – technicznym szkodnikom drewna. Do drewna montowanego pod zadaszeniem jak i narażonego na wymywanie. Barwi drewno na kolor szarzielony, zachowując fakturę drewna. Bardzo trwały kolor.

Sposób stosowania: Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być oczyszczone i suche. Stosować do drewna o wilgotności max.28%. Stosować roztwór roboczy 2-8%. Stosunek malowanej powierzchni w m² do ilości powietrza w malowanym pomieszczeniu w m³ nie może przekroczyć 0,2.

Klasa zagrożenia drewna 1 i 2 – 5 kg koncentratu/m³ drewna

Klasa zagrożenia drewna 3 – 7 kg koncentratu/m³ drewna

Klasa zagrożenia drewna 4 – 14 kg koncentratu/m³ drewna.

Drewno po zaimpregnowaniu sezonować pod zadaszeniem na przekładkach przez min. 48h (całkowita niewymywalność po 4 tygodniach). Barwi drewno na kolor szarzielony, zachowuje fakturę drewna.

Wydajność: Klasa zagrożenia drewna 1 i 2 – 5 kg koncentratu/m³ drewna

Klasa zagrożenia drewna 3 – 7 kg koncentratu/m³ drewna

Klasa zagrożenia drewna 4 – 14 kg koncentratu/m³ drewna

Opakowania: 23 kg – kanistry z tworzywa sztucznego

1150 kg – kontenery

inne opakowania uzgodnione pomiędzy dostawcą a odbiorcą.

Składowanie i transport W oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach nie ogrzewanych, wyposażonych w wentylację mechaniczną. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia. Właściwie przechowywany zachowuje właściwości co najmniej 5 lat od daty produkcji.

UWAGI: Środek nie może być stosowany do drewna kontaktującego się z wodą pitną, żywnością i paszą.

Atesty, aprobaty: Pozwolenie na obrót produktem biobójczym

Dane techniczne:

1	Skład	pochodne alkoholi, związki miedzi, etanoloamina
2	Postać	ciecz barwy granatowej
3	Zapach	charakterystyczny dla amoniaku
4	Gęstość w temp.20°C:	1,23 g/cm ³
5	pH 20% roztworu w temp. 25°C	9,2 – 9,8
6	Agresywność korozyjna wobec stali	słaba
7	Rozpuszczalność	rozpuszcza się w wodzie

Wyprodukowano przez DEKSPOL PPH Iwona Oleszak
dla **PIONEX Piotr Gabryś, ul. Wyzwolenia 89, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-008-06-25,**
tel: 33/ 811 87 50, fax: 33/ 821 97 14, biuro@pionex.com.pl, www.pionex.com.pl

Oddział w Katowicach: ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice, tel: 32/ 352 07 12(3), fax: 32/ 352 32 86, katowice@pionex.com.pl
Oddział Rzeszów: Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski, tel/fax:17/ 863 63 83, rzeszow@pionex.com.pl