



Najlepsza chemia budowlana
Najlepsza dystrybucja

Karta techniczna produktu

Data aktualizacji: 05.06.2014

Nazwa: MAX SILIKON NEUTRALNY

Właściwości: MAX - SILIKON NEUTRALNY szklarsko-budowlany - specjalistyczna masa uszczelniająca o neutralnym zapachu oraz zwiększonej przyczepności do podłoża porowatych jak i gładkich, takich jak: szkło, glazura, laminaty szklane, terakota, ceramika sanitarna, wanny i brodziki akrylowe, surowe i lakierowane drewno, cegła, beton, gazobeton, zaprawy cementowe, metal oraz większość nieplastycznych tworzyw sztucznych. Po utwardzeniu tworzy elastyczną spoinę odporną na zmienne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz działanie wysokich i niskich temperatur, długotrwałe działanie wody.

Zastosowanie : Szklenie okien, uszczelniania połączeń w układzie szkło-szkło, ram okiennych, świetlików, do montażu gablot, szafek, witryn, wystaw całoszklanych, uszczelniania chłodni i elementów chłodniczych, wentylacji i klimatyzacji, wypełnianie połączeń, dylatacji i szczelin między elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi z betonu, cegły, tworzyw sztucznych, mosiądzu, stali, blachy, uszczelnianie przy montażu stolarki otworowej, uszczelnianie obrzeży wanien, umywalek, kabin natryskowych, zlewozmywaków.

Przed zastosowaniem zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu.

Sposób stosowania: Powierzchnia, na którą ma być stosowany silikon, powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność. Szkło, powierzchnie glazurowane, drewno należy odtłuścić alkoholem, benzyną ekstrakcyjną bądź innym rozpuszczalnikiem. Zardzewiałe powierzchnie stalowe należy oczyścić szczotką drucianą a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed przystąpieniem do wykonywania prac naprawczych należy dokładnie usunąć pozostałości starego uszczelnienia.

Wydajność: Z jednego kartusza 300 ml uzyskuje się ok. 18 mb spoiny o wymiarach 4 x 4 mm

Opakowania / Kolor: Kartusz 300 ml.
Bezbarwny, brązowy

Składowanie i transport W oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach przez okres 18 miesięcy od dnia produkcji w temperaturach od +5° do +35°C

Atesty, aprobaty: Norma PN-EN ISO 11600:2004
Deklaracja zgodności
Karta Charakterystyki

Dane techniczne:

1	System utwardzania	jednokomponentowy –sieciuje wilgocią z powietrza
2	Typ utwardzania	neutralny oksymowy
3	Czas obróbki	ok 10min
4	Czas utwardzania wgłębnego	2 mm/24 h
5	Temperatura aplikacji (stosowania)	+5° do +40°C
6	Odporność termiczna (utwardzonego produktu)	-40° do +180°C
7	Poprzeczny moduł rozciągający w temp. 23°C [N/mm ²]	0,39
8	Twardość Shore A	20
9	Gęstość	0,98-1,25g/cm ³
10	Wydłużenie przy zerwaniu wg ISO 8339	510%

PIONEX Piotr Gabryś, ul. Wyzwolenia 89, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-008-06-25,

tel: 33/ 811 87 50, fax: 33/ 821 97 14, biuro@pionex.com.pl, www.pionex.com.pl

Oddział w Katowicach: ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice, tel: 32/ 352 07 12(3), fax: 32/ 352 32 86, katowice@pionex.com.pl

Oddział Rzeszów: Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski, tel/fax: 17/ 863 63 83, rzeszow@pionex.com.pl