



Najlepsza chemia budowlana
Najlepsza dystrybucja

Karta techniczna produktu

Data aktualizacji: 05.08.2015

Nazwa: TECHNA GRUNT KONCENTRAT 1:10

Właściwości: TECHNA Grunt – koncentrat 1:10 jest wykonany na bazie wodnej dyspersji akrylowo-styrenowej wytwarzającej przezroczystą powłokę nierozpuszczalną w wodzie. Ujednolica chłonność podłoża i zwiększa adhezję kolejnych warstw.

Zastosowanie: Penetracja i impregnacja elementów budowlanych, w tym płyt gipsowo-kartonowych, tynków, betonu niekonstrukcyjnego, murów ceglanych, dachówek, eternitu i innych chłonnych podłoży.

Sposób stosowania: Podłoże musi być suche, czyste, bez pyłu i luźnych elementów. Grunt należy rozcieńczyć wodą w proporcji od 1:2 do 1:10 (Grunt : woda), nanosić pędzlem lub wałkiem. W przypadku aplikacji na podłoże o dużej chłonności po wyschnięciu należy powtórzyć gruntowanie. Po wyschnięciu nanieść kolejną warstwę technologiczną (masę uszczelniającą, zaprawę, beton niekonstrukcyjny, klej, farbę itp.) bezpośrednio na zagruntowaną powierzchnię. Wysychanie trwa od 2 do 4 godzin, przyspiesza je wysoka temperatura i cyrkulacja powietrza. Wydajność z 1 litra: >10 m² (w przypadku rozcieńczenia 1:2 na podłożu o niskiej chłonności). W przypadku wykorzystania w charakterze impregnatu, produktu nie należy rozcieńczać. W przypadku powierzchni poddanych długotrwałemu oddziaływaniu wilgoci zaleca się impregnację 2-3 warstwami. Uwaga: Po zakończeniu pracy należy szybko opłukać narzędzia wodą, zaschnięty produkt można zmyć jedynie rozpuszczalnikiem. Przy dużej intensywności mieszania produkt może się pienić, w tym przypadku w celu zapewnienia jakości należy dodać środek przeciwpieniący. Nie wolno wylewać produktu do kanalizacji ani cieków wodnych. Mieszanekę wolno stosować wyłącznie w celach określonych w instrukcji użycia.

Opakowania: Wiaderka z tworzywa sztucznego :1 kg, 5 kg

Składowanie i transport W oryginalnym nieotwartym opakowaniu w temperaturach od +5°C do +25°C, 24 miesiące od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem.

Wyprodukowano przez Den Braven Czech and Slovak a.s. 793 91 Úvalno 353,
dla P.H.U. PIONEX Piotr Gabryś, ul. Wyzwolenia 89, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-008-06-25,
tel: 33/ 811 87 50, fax: 33/ 821 97 14, biuro@pionex.com.pl, www.pionex.com.pl

Oddział w Katowicach: ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice, tel: 32/ 352 07 12(3), fax: 32/ 352 32 86, katowice@pionex.com.pl
Oddział Rzeszów: Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski, tel/fax:17/ 863 63 83, rzeszow@pionex.com.pl