



Najlepsza chemia budowlana
Najlepsza dystrybucja

Karta techniczna produktu

Data aktualizacji: 25.02.2014

Nazwa: MAX - DEKOLIT E SUPER KONCENTRAT

Właściwości: Niewymywalny impregnat do drewna ogrodowego i budowlanego przeznaczony do zabezpieczania przed działaniem grzybów i owadów. Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Przeznaczony wyłącznie do stosowania profesjonalnego.

Zastosowanie: Do ciśnieniowej lub zanurzeniowej impregnacji drewna o klasie zagrożenia 1, 2 i 3 przeciw grzybom powodującym głęboki rozkład drewna, grzybom pleśniowym, barwiącym oraz owadom – technicznym szkodnikom drewna. Do drewna montowanego pod zadaszeniem jak i narażonego na wymywanie. Barwi drewno na kolor szarzielony, zachowując fakturę drewna. Bardzo trwały kolor. NOWOŚĆ – kolorant „BRAZ” barwi drewno na kolor brązowy.

Sposób stosowania: Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być oczyszczone i suche. Stosować do drewna o wilgotności max.28%. Stosować roztwór roboczy. Do malowania stosować roztwór 5% (50 kg DEKOLIT E SK dodać do 950 l wody). Stosunek malowanej powierzchni w m² do ilości powietrza w malowanym pomieszczeniu w m³ nie może przekroczyć 0,2.

Dla działania grzybobójczego:

Do impregnacji ciśnieniowej stosować 3% roztwór wodny tj. 3kg koncentratu/m³ drewna o grubości 28mm (40g koncentratu/m² powierzchni drewna).

Do impregnacji zanurzeniowej stosować 5% roztwór wodny (40g/m² powierzchni drewna)

Dla działania owadobójczego i grzybobójczego:

Do impregnacji ciśnieniowej stosować 3% roztwór wodny tj. 4,9kg koncentratu/m³ drewna o grubości 28mm (50g koncentratu/m² powierzchni drewna).

Do impregnacji zanurzeniowej stosować 5% roztwór wodny (50g/m² powierzchni drewna).

Drewno po zaimpregnowaniu sezonować pod zadaszeniem na przekładkach przez min. 48h(całkowita niewymywalność po 4 tygodniach). Barwi drewno na kolor szarzielony, zachowuje fakturę drewna.

Wydajność: Wydajność 25 kg opakowania:
– klasa zagrożenia 1 i 2 – 8 m³
– klasa zagrożenia 3 i 4 – 3,3 do 5,4 m³

Opakowania: kanistry 25 kg
kontenery 1230 kg
inne opakowania uzgodnione pomiędzy dostawcą a odbiorcą

Składowanie i transport Termin przydatności 3 lata od daty produkcji, przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. pomiędzy 5 a 23°C

Atesty, aprobaty: Pozwolenie nr 2993/06 na obrót produktem biobójczym;
Posiada Deklarację Zgodności nr D3/2006 z dnia 01.09.2008 r.

Dane techniczne:

1	Skład	aminy alifatyczne, pochodne alkoholi, związki miedzi, propikonazol, etanoloamina
2	Postać	ciecz barwy granatowej
3	Zapach	charakterystyczny dla amoniaku
4	Temperatura zapłonu	nie dotyczy
5	Temperatura wrzenia	rozkłada się poniżej temp. wrzenia
56	Gęstość w temp.20°C:	1,23 g/cm ³
67	pH 20% roztworu w temp. 25°C	9,2 – 9,8
8	Agresywność korozyjna wobec stali	słaba
9	Rozpuszczalność	rozpuszcza się w wodzie

Wyprodukowano przez DEKSPOL PPH Iwona Oleszak
dla **PIONEX Piotr Gabryś, ul. Wyzwolenia 89, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-008-06-25,**
tel: 33/ 811 87 50, fax: 33/ 821 97 14, biuro@pionex.com.pl, www.pionex.com.pl

Oddział w Katowicach: ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice, tel: 32/ 352 07 12(3), fax: 32/ 352 32 86, katowice@pionex.com.pl
Oddział Rzeszów: Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski, tel/fax:17/ 863 63 83, rzeszow@pionex.com.pl