



Najlepsza chemia budowlana
Najlepsza dystrybucja

Karta techniczna produktu

Data aktualizacji: 22.07.2015

Nazwa:	MAX ROZTWÓR GRUNTUJĄCY
Właściwości:	Roztwór gruntujący stanowi kompozycję asfaltu, rozpuszczalnika naftopochodnego i środków powierzchniowo czynnych.
Zastosowanie :	Stosować na zimno zewnątrz budynków do gruntowania suchych lub lekko wilgotnych betonów i tynków, pod: -właściwe hydroizolacje bitumiczne bezspoinowe lub hydroizolacje papowe, -pokrycia z pap termozgrzewalnych oksydowanych oraz modyfikowanych SBS.
Sposób stosowania:	Przed użyciem masę dokładnie wymieszać. Nanosić cienką warstwę na suche lub lekko wilgotne, oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń podłoże - szczotką dekarскую, pędzlem lub (po rozcieńczeniu benzyną lakową) natryskiem. W miejscach, gdzie występują pęknięcia podłoża, głębokie rysy, szczeliny itd. - wskazane jest nałożenie odpowiednio większej ilości masy dla uzyskania gładkiej, pozbawionej wgłębień powłoki. Zalecana temperatura nanoszenia od +5°C do +30°C. UWAGA! Na świeżo wykonane tynki nanosić po zakończeniu procesu ich "wiązania". W czasie chłódów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się wstawić opakowanie do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. UWAGA: - stosować na zimno, na zewnątrz budynków - nie stosować w kontakcie pośrednim i bezpośrednim ze smołą i do pap smołowych - rozpuszczalnik organiczny zawarty w masie rozpuszcza styropian - stosować na zimno Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania wyrobu, nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.
Wydajność:	0,30-0,40 kg/m ² - w zależności od stanu i rodzaju gruntowanego podłoża.
Opakowania:	Wiaderka z tworzywa sztucznego :9 kg, 18 kg
Składowanie i transport	Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Lepik można przechowywać w temperaturach ujemnych (nie ulega degradacji podczas przechowywania na zewnątrz budynków w polskiej strefie klimatycznej).
Deklaracja zgodności:	Liczba warstw ładowania – 4 (opakowania 9 kg), 3 (opakowania 18kg). Liczba warstw składowania – 4 (opakowania 9kg), 3 (opakowania 18kg). Gwarancja 12 miesięcy. Spełnia wymagania Polskiej Normy PN-B-24620:1998 i PN-B-24620:1998/Az1:2004 Posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0259/01/2012 i Aprobata techniczną IBDiM Nr AT 2005-03-1968/1.

**Dane
techniczne:**

Właściwości	Wymagania
Wygląd zewnętrzny i konsystencja roztworu asfaltowego	Roztwór czarny, bez zanieczyszczeń, łatwo rozprowadza się na płycie szklanej
Czas wypływu w temperaturze (23±0,5)°C, s, kubek nr 4	od 69 do 85
Czas wysychania, [h]	max. 6
Zawartość wody [% (m/m)]	max. 0,5
Temperatura zapłonu wg Martensa-Pensky'ego [° C]	≥31

Wyprodukowano przez IZOLBET Sp.Jawna, ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin
dla **P.H.U. PIONEX Piotr Gabryś, ul. Wyzwolenia 89, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-008-06-25,**
tel: 33/ 811 87 50, fax: 33/ 821 97 14, biuro@pionex.com.pl, www.pionex.com.pl
Oddział w Katowicach: ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice, tel: 32/ 352 07 12(3), fax: 32/ 352 32 86, katowice@pionex.com.pl
Oddział Rzeszów: Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski, tel/fax:17/ 863 63 83, rzeszow@pionex.com.pl