

29.06.2016.

FARBA LATEKSOWA MAX

- **ODPORNĄ NA ZMYWANIE**
- **DOSKONAŁE KRYCIE**
- **NIE CHLAPIE PODCZAS MALOWANIA**

OPIS PRODUKTU

LATEXMAX to ekologiczna, wodorozcieńczalna farba dekoracyjno - ochronna o wysokiej sile krycia, do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Ze względu na optymalny dobór składników, brak rozpuszczalników jest przyjazna dla ludzi i środowiska. Zalecana do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Tworzy powłokę matową, o wysokiej białości, nadając ścianom estetyczny wygląd oraz równocześnie pozwalając im „oddychać”. Tworzy powłoki odporne na zmywanie.

ZASTOSOWANIE

Farba **LATEXMAX** przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, tj. mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej.

SPOSÓB UŻYCIA**1. Przygotowanie podłoża**

Podłoże powinno być mocne, suche, bez kurzu i innych zanieczyszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po wyrezonowaniu, tj. po min. 3-4 tygodniach, gipsowe – po 2 tygodniach. Stare powłoki farb klejowych usunąć. Stare, o słabej przyczepności powłoki farb emulsyjnych należy również usunąć, natomiast o dobrej przyczepności – umyć wodą z dodatkiem detergentu.

2. Gruntowanie

Nowe oraz chłonne podłoża należy zagruntować. Po wyschnięciu gruntu, tj. min. 2 godzinach można nakładać pierwszą warstwę farby. Drugą warstwę nakładamy po wyschnięciu pierwszej, tj. po min. 2 godzinach.

3. Malowanie

Farbę **LATEXMAX** można nanosić wałkiem, pędzlem lub przez natrysk. Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac malarskich farbę dokładnie wymieszać. W razie konieczności można rozcieńczyć niewielką ilością wody (do pierwszego malowania dodać max 10% wody, do drugiego – max 5%). Prace malarskie prowadzić w zakresie temperatur podłoża i otoczenia od +10°C do + 30°C. W temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania powłoki wynosi ok. 6 godzin. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą.

WYDAJNOŚĆ

do 14m² z 1 litra wyrobu, przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża



KARTA TECHNICZNA



BHP i Ppoż.

Wyrób niepalny. W myśl obowiązujących przepisów nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia człowieka i środowiska. Chronić przed dziećmi.

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produkt: Kat. A/a/FW, wartość dopuszczalna: 30g/l. Produkt zawiera max 30g/l

Produkt zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

SKŁADOWANIE

24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Data ważności na opakowaniu Wyrób przechowywać w temperaturze od +5°C do + 30°C. Chronić przed mrozem. Wyrób przemrożony nie nadaje się do dalszego użytku.

WYMAGANIA

Krajowa Deklaracja zgodności nr LMAX/ 2/ 2016 z dnia 30.06.2016.

PARAMETR	WARTOŚĆ	NORMA
Gęstość, [g/cm ³]	1,45 – 1,55	EN ISO 2811-1:2011
Odporność na szorowanie na mokro, [klasa]	II	EN 13300:2001
Połysk	mat	EN 13300:2001
Zużycie, [m ² /l] (przy jednokrotnym malowaniu, uzależnione od chłonności podłoża)	14	----